

# 30 Liter

**Bearbetning:** Bitumen-silopåstrykning levereras användningsfärdig och målas underifrån och uppåt, rullas eller sprutas med airlessapparat. Underlaget måste vara bärkraftigt, får inte vara mjöligt eller sandigt och måste vara rent och torrt, Skador skall bättras på. Glatta, tjocka betongytor skall ovillkorligen slipas av (sandblåstring) eller avsyras (utspädd saltsyra). Tvätta av ordentligt! Glätta inte putsade väggytor, utan gnid av. Förutsättning för efterföljande påstrykning är en väl vidhäftande yta. Slipade väggar/golv passar inte för en påstrykning.

Vid nya silos skall man lägga på en Silo-Bitumen-förpåstrykning, därefter följer 3 påstrykningar med Bitumen-silopåstrykningar.

Vid silos för bio-gasanläggningar rekommenderas att efter förpåstrykningen lägga på en 3-faldig påstrykning med Bitumen-silopåstrykning med bitumenhårdare.

Redan målade silos skall rengöras porfritt. För en årlig efterpåstrykning räcker det som regel med en efterpåstrykning. Låt varje påstrykning torka ordentligt (minst 24 timmar). För påfyllning av silon vänta minst 10-14 dagar. Den optimala bearbetningstemperaturen är +15° till +25°C. För hög värme och solstrålning kan leda till bläsbildning. Vid kyla blir påstrykningen trögflytande. Vid otillräcklig ventilation i slutna utrymmen eller i behållare skall man använda en andningsskyddsapparat. Beakta väsentligt längre torkningstider. (Tvängsventilation nödvändigt). **Använd bara i utomhusområde.**

Beakta DIN-normer samt tillämpliga föreskrifter, särskilt uppgifter och säkerhetsåtgärder från BG-Bau, -yrkesammanslutning för byggnadsbranschen - skall iakttas vid hantering av lösningsmedelshaltiga påstrykningsmedel.

# Silo-quick 100°

## Bitumen-silopåstrykning vägglack

**Lösningssmedelshaltig påstrykning på basis av spec. hårdbitumen.**

**Fenol och PCB-fri. Tål höga temperaturer.**

**Efter torkning lukt- och smakfri.**

Universell skyddspåstrykning för silos, potatissyraroppar, dricksvattenbehållare, gödselgropar, gropar för flytande gödsel etc. **Använd endast för väggpåstrykning.**

Förbrukningen per påstrykning beror på underlagets beskaffenhet 200-300ml/m².

**Zill GmbH & Co. KG**  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 31  
D-89415 Lauingen  
Tel.: +49 (0) 9072 9581-0

Giskod: BBP 20  
Bitumenmassa, aromatarm, lösningsmedelhaltig  
Vattenfaroklass: WGK 2  
vattenfarlig



Kontrakt-nr 00131



Innehåller: Nafta (mineralolja)

Färoanvisning:

R 10 Brandfarligt

R 37 Irriterar andningsorganen

R 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Säkerhetsråd:

S2 Förvaras oåtkomligt för barn

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor

S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/aerosol

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen

S51 Sörj för god ventilation

S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall

**ChemVOCFarbV:**

Produktkategori " g avspärrande

Grundpåstrykningsämnen"

Gränsvärde enligt bilaga: II 350g/l

Produkten innehåller max 350 g/l