

ISOTROL FINISH

PRODUKTTYP

Blank alkydtäckfärg.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

Blank täckfärg för alkydsystem på metallytor inom- och utomhus. God glans- och kulörbeständighet, även i industriklimat. Kan appliceras också med pensel. Kan även användas på träytor. Rekommenderas speciellt för målning på platsen av broar, utvändiga ytor av cisterner, stålstommar och andra stålkonstruktioner.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

52 ± 2 volym-%. (ISO 3233)

Vikttorrhalt

67 ± 2 vikt-%.

Densitet

1,1 - 1,2 g/cm³ beroende på kulör.

Förtunning

Förtunning 1054 (långsam) eller Förtunning 1006 (snabb).

Rengöring av verktyg

Förtunning 1054 eller Förtunning 1006.

Bindemedel

Täckning

	Filmtjocklek		Teoretisk sträckförmåga
	våt	torr	
appliceringsintervall	80 - 115 µm	40 - 60 µm	13,0 - 8,7 m ² /l
normal	95 µm	50 µm	10,8 m ² /l

Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Torktid

Torrfilmtjocklek 50 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Dammtorr	6 h	3 h	2 h
Klibbfri	10 h	6 h	4 h
Övermålningsbar	48 h	24 h	16 h

Tork- och övermålningstider beror på filmtjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Kulör

RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.

Glans

Blank.

VOC

Mängden flyktiga organiska komponenter 400 ± 20 g/l färg.

Adress

Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon

+46(0)8-59073750

Fax

+46(0)8-59092340

e-post

info@introteknik.se

Hemsida

www.introteknik.se

BRUKSANVISNING

Förbehandling	<u>Grundmålade ytor</u> : Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Grundmålning	Isotrol Grund och eller Isoguard Pansar, Serablock Super.
Täckfärg	Isotrol Finish. Obs! Vid övermålning av Serablock Super rekommenderas förtunning 1006.
Applicering	Sprutmålning högtryck eller konventionell, penselstrykning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid konventionell sprutning förtunnas färgen 20-30 % och vid högtryckssprutning 0-15 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015". Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Målningsförhållanden	Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över dagpunkten.
Skyddsföreskrifter	Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Introteknik AB

Enbart för yrkesbruk.

Adress
Box 1334
181 25 Lidingö
Sverige

Telefon
+46(0)8-59073750
Fax
+46(0)8-59092340

e-post
info@introteknik.se

Hemsida
www.introteknik.se